



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Tipo de producto** Baldosas ceramicas esmaltadas presadas en seco EN 14411 - Grupo B1a según norma ISO EN 13006  
**Kind of Item** Dust pressed glazed ceramic tiles EN 14411 - Group B1a as per standard ISO EN 13006  
**Type d'element** Carreaux céramique pressés en sec EN 14411 - Groupe B1a comme la norme ISO EN 13006

**Descripción / Item description / Description:** Porcelánico esmaltado / Glazed porcelain tile / Carrelage émaillé porcelaniqué

**Ref.:** **STELLA**

**Medida de fabricación / Manufacture size / Mesure de fabrication:** 250 x 250 mm

#### Resultados de las pruebas / Testing result / Resultat du test

UNE - EN - ISO 10545-3		
Absorción de agua / <i>Water absorption / Absorption d'eau</i>		E ≤ 0,5 %
UNE - EN - ISO 10545-4		
Resistencia a la flexión / <i>Noudules of rupture / Résistance à la flexion (N/mm<sup>2</sup>)</i>		R ≥ 35
UNE - EN - ISO 10545-4		
Fuerza de rotura / <i>Breaking strength / Force du rupture</i>		≥ 1300 N
UNE 67-101-92 (EN 101)		
Resistencia la rayado / <i>Scratch reistence / Resistance à la rayure</i>		Mohs 6
UNE - EN - ISO 10545-9		
Resistencia a la variación térmica / <i>Thermal shock resistance / Résistance aux variation thermiques</i>		Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-11		
Resistencia al cuarteo / <i>Crazing resistance / Faiénçage résistance</i>		Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-12		
Resistencia a la helada / <i>Frost resistance / Resistance au gel</i>		Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-7		
Resistencia a la abrasión / <i>Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion</i>		
	Stella Azul, Stella Nero	P.E.I IV
	Stella Day, Stella Night	P.E.I III
UNE - EN - ISO 10545-14		
Determinación de la resistencia a las manchas / <i>Stain resistance / Détermination de la résistance aux taches</i>		≥ clase 5/ <i>class 5/ classe 5</i>
DIN 51130:2010 Apdo 5		
Determinación de la resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance / Détermination des propriétés anti-glissantes</i>		R 9
UNE - EN - ISO 10545-13		
Resistencia química / <i>Resistance to chemical / Résistance chimique</i>		
	Cloruro amónico: grupo GA - sin efectos visibles <i>Chloride ammoniac: group GA - without visible effect</i> <i>Chloride ammoniac: groupe GA - sans effet visible</i>	
	Hipoclorito sódico: grupo GA - si efectos visibles <i>Hypochlorite of sodium: group GA - without visible effect</i> <i>Hypochlorite de sodium: groupe GA - sans effet visible</i>	
	Acido Clohídrico (baja concentración): grupo GLA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Hydrochloric acid (low concentration): group GLA - with visible effect</i> <i>Chorhydique acide (basse concentration): groupe GLA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Acido cítrico (baja concentración): grupo GLA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Citric acid (low concentration): group GLA - with visible effect</i> <i>Citrique acide (basse concentration): groupe GLA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Hidróxido potásico (baja concentración): grupo GLA - sin efectos visibles <i>Hydroxide potassic (low concentration): group GLA - without visible effect</i> <i>Hydroxide potassique (basse concentration): groupe GLA - sans effet visible</i>	
	Acido Clohídrico (alta concentración): grupo GHA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Hydrochloric acid (high concentration): group GHA - with visible effect</i> <i>Chorhydique acide (haute concentration): groupe GHA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Acido cítrico (alta concentración): grupo GHA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Citric acid (high concentration): group GHA - with visible effect</i> <i>Cittique acide (haute concentration): groupe GHA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Hidróxido potásico (alta concentración): grupo GHA - sin efectos visibles <i>Hydroxide potassic (high concentration): group GHA - without visible effect</i> <i>Hydroxide potassique (haute concentration): groupe GHA - sans effet visible</i>	