



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tipo de producto Baldosas ceramicas esmaltadas presadas en seco EN 14411 - Grupo BIa según norma ISO EN 13006
Kind of Item *Dust pressed glazed ceramic tiles EN 14411 - Group BIa as per standard ISO EN 13006*
Type d'element *Carreaux céramique pressés en sec EN 14411 - Groupe BIa comme la norme ISO EN 13006*

Descripción / Item description / Description: Porcelanico esmaltado / *Glazed porcelain tile / Carrelage émaillé porcelaniqué*

Ref.: **BASIC HEX 25**

Medida de fabricación / Manufacture size / Mesure de fabrication: 250 x 220 mm HEXAGONAL

Resultados de las pruebas / Testing result / Resultat du test

UNE - EN - ISO 10545-3	Absorción de agua / <i>Water absorption / Absorption d'eau</i>	E ≤ 0,5 %
UNE - EN - ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / <i>Noudules of rupture / Résistance à la flexion (N/mm²)</i>	R ≥ 35
UNE - EN - ISO 10545-4	Fuerza de rotura / <i>Breaking strength / Force du rupture</i>	≥ 1300 N
UNE 67-101-92 (EN 101)	Resistencia la rayado / <i>Scratch reistence / Resistance à la rayure</i>	Mohs 6 / Mohs 5
UNE - EN - ISO 10545-9	Resistencia a la variación térmica / <i>Thermal shock resistance / Résistance aux variation thermiques</i>	Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / <i>Crazing resistance / Faiénçage résistance</i>	Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-12	Resistencia a la helada / <i>Frost resistance / Resistance au gel</i>	Resiste / <i>Resistant / Résistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión / <i>Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion</i>	
	Aqua, Silver, white, Cotton, Nude, Dandelion, Rose	P.E.I IV
	Ducados, Grey, Kale, Niágara	P.E.I III
	Black, Red, Moss	P.E.I II
UNE - EN - ISO 10545-14	Determinación de la resistencia a las manchas / <i>Stain resistance / Détermination de la résistance aux taches</i>	≥ clase 3/ <i>class 3 / classe 3</i>
DIN 51130:2010 Apdo 5	Determinación de la resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance / Détermination des propriétés anti-glissantes</i>	R 9
UNE - EN - ISO 10545-13	Resistencia química / <i>Resistance to chemical / Résistance chimique</i>	
	Cloruro amonico: grupo GA - sin efectos visibles <i>Chloride ammoniac: group GA - without visible effect</i> <i>Chloride ammoniac: groupe GA - sans effet visible</i>	
	Hipoclorito sódico: grupo GA - si efectos visibles <i>Hypochlorite of sodium: group GA - without visible effect</i> <i>Hypochlorite de sodium: groupe GA - sans effet visible</i>	
	Acido Clohídrico (baja concentración): grupo GLA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Hydrochloric acid (low concentration): group GLA - with visible effect</i> <i>Chorhydrique acide (basse concentration): groupe GLA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Acido cítrico (baja concentración): grupo GLA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Citric acid (low concentration): group GLA - with visible effect</i> <i>Citrique acide (basse concentration): groupe GLA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Hidróxido potásico (baja concentración): grupo GLA - sin efectos visibles <i>Hydroxide potassic (low concentration): group GLA - without visible effect</i> <i>Hydroxide potassique (basse concentration): groupe GLA - sans effet visible</i>	
	Acido Clohídrico (alta concentración): grupo GHA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Hydrochloric acid (high concentration): group GHA - with visible effect</i> <i>Chorhydrique acide (haute concentration): groupe GHA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Acido cítrico (alta concentración): grupo GHA (V) - ligero cambio de apariencia <i>Citric acid (high concentration): group GHA - with visible effect</i> <i>Cittique acide (haute concentration): groupe GHA (V) - léger changement d'apparence</i>	
	Hidróxido potásico (alta concentración): grupo GHA - sin efectos visibles <i>Hydroxide potassic (high concentration): group GHA - without visible effect</i> <i>Hydroxide potassique (haute concentration): groupe GHA - sans effet visible</i>	